

Checkliste “Holz räuchern”

Zeitaufwand	Ein bis vier Tage, je nach Holzart
Schwierigkeitsgrad	Einfach
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Alle Oberflächen
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Hölzer, die keine Gerbsäure enthalten
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Funktioniert nur bei Hölzern, die Gerbsäure enthalten. Das wären z.B.:Eiche, Buche, Lärche, Robinie, Ulme (Rüster)
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Flache Schale• Luftdichte Kiste, oder Verschlag aus Leiten und Folie• Ammoniak
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Ammoniak in hoher Dosierung schädigt die Atemwege und Schleimhäute. Atemschutz tragen, sowie augen und Hände schützen.
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitung entsprechend der späteren Oberfläche
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Evtl. Verleimen• Räuchern• Auslüften lassen