

Checkliste “Schichtbildende Öle”

Zeitaufwand	Vier bis sechs Tage inklusive Aushärten
Schwierigkeitsgrad	Einfach
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Stark beanspruchte Oberflächen, beispielsweise bei Tischen, und Ablagen.
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Schrankinnenseiten, Je nach Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Die Öle werden wie Lack verarbeitet. Es gibt sie auch gefärbt, als Lasur.
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Schaumstoff- oder Microkraterrolle• Farbwanne• Schleifpapier Korn 320• Schleifpapier Korn 2000• Handschuhe (kein Latex)• Rührstab• Leisten zum unterlegen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Bei Ölen ohne Lösemittel ist Kein Atemschutz notwendig• Enthaltene Orangenschalenöl kann Allergien auslösen• Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 320, eventuell Korn 400• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 400• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Erster Ölauftrag• Nach einem Tag Trocknungszeit erfolgt ein Zwischenschliff mit Korn 320 oder Korn 400• Zweiter Ölauftrag• Erneut 24 Stunden aushärten lassen• Bei Bedarf mit Korn 2.000 nachpolieren• 2 Wochen nicht feucht abwischen