

Checkliste "Wasserlack"

Zeitaufwand	Ein Tag
Schwierigkeitsgrad	Einfach
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Mäßig beanspruchte Oberflächen und Schrankinnenseiten, bei Verwendung spezieller Lacke auch für Treppen und Fußböden geeignet.
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Je nach Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Für Treppen und Fußböden sind spezielle Lacke notwendig.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Die weiße Eigenfärbung des Lackes feuert das Holz nicht an, daher eher schlecht geeignet für dunkle Hölzer.
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Schaumstoff- oder Microkraterrolle• Farbwanne• Schleifpapier Korn 320• Schleifpapier Korn 2000• Rührstab• Leisten zum unterlegen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Reinigungswasser darf nicht in den Abfluss• Es ist kein Atemschutz notwendig.
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 240• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 240• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Erster Lackauftrag• Nach zwei Stunden Trocknungszeit erfolgt ein Zwischenschliff mit Korn 320 oder Korn 400• Zweiter Lackauftrag• Erneut 2 Stunden trocknen lassen• Bei Bedarf mit Korn 2.000 nachpolieren